



Baumit HandPutz 3

Известково-цементная штукатурка 3мм (обрызг)

baumit.com

Продукт	Смешанный на заводе, готовый к применению штукатурный обрызг с зернистостью 3 мм, для ручного и машинного нанесения, для внутренних и наружных работ.	
Состав	Цемент, песок, добавки.	
Свойства	Придает шероховатость поверхности, улучшает сцепление штукатурки, выравнивает впитывающую способность основания.	
Применение	Предварительная обработка минеральных оснований для улучшения сцепления последующих штукатурок и выравнивания впитывающей способности основания. Используется для получения армированных обрызгов в качестве основания под штукатурку (применяется с проволочной сеткой: с точечной сваркой, размером ячеек от 20x20 мм до 25x25 мм и диаметром проволоки 1мм в среднем положении, минимальная толщина слоя 8 мм за два рабочих процесса).	
Технические данные	Зернистость:	3 мм
	Прочность на сжатие (28 дней):	> 15 Н/мм ²
	Коэффициент теплопроводности λ:	~ 0,8Вт/м·К
	Коэффициент сопротивления паропроницанию μ:	~ 22
	Плотность сухой смеси:	~ 1650 кг/м ³
	Расход воды:	~ 6-7 л/мешок
	Расход материала:	~ 11 кг/м ² (покрытие всей поверхности)
Классификация в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ	Символ риска:	Xi вызывает раздражение
	R 36:	Раздражает глаза
	R 38:	Раздражает кожу
	R 43:	Вызывает раздражение при соприкосновении с кожей
	S 2:	Не должен попадать в руки детей
	S 24:	Избегать попадания на кожу
	S 25:	Избегать попадания в глаза
	S 26:	При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
	S 27:	Сразу снять грязную, пропитанную одежду
	S 28:	При попадании на кожу сразу смыть водой
	S 37:	Носить соответствующие защитные перчатки
	В схватившемся состоянии продукт не опасен.	
Хранение	Срок хранения 12 месяца в сухом месте на деревянных поддонах под пленкой.	
Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.	
Форма поставки	Мешок 25 кг.	
Основание	Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без выцветов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным.	

**Подготовка
основания**

Перед нанесением Baunit HandPutz 3 основания (кроме оснований из ДВП, Velox и т.п.), следует хорошо смачивать. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась водяная пленка. Baunit HandPutz 3 наносится вручную (набрасывается кельмой), или механическим способом по всей поверхности.

**Приготовление
и нанесение
штукатурки**

Штукатурка Baunit Handputz 3 замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью тихоходной мешалки из расчета примерно 6-7л воды на мешок штукатурки (25кг) до готовой к применению консистенции, выдерживается 5 минут и перемешивается еще раз. При ручном нанесении раствор штукатурки набрасывается кельмой толщиной ~8 -10мм. Время твердения не менее 3 дней. Свежештукатуренные поверхности увлажнять в течение двух суток, защищать от быстрого высыхания.

**Общие
указания**

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и твердения должна быть выше +5°C.