

Baumit SaugAusgleich Пропитка для выравнивания впитываемости основания



Продукт	Разводимый водой концентрат для выравнивания впитываемости основания.	
Состав	Органическое связующее, добавки и вода.	
Свойства	Хорошо наносится, снижает и выравнивает впитывающую способность основания.	
Применение	Грунтовка для сильно и неравномерно впитывающих минеральных оснований, в особенности для керамического кирпича и газобетонных блоков перед нанесением гипсовых штукатурок.	
Технические данные	Расход материала:	~ 25 г концентрата на 1 м ²
	Коэффициент разбавления:	1:2 до 1:3 в зависимости от впитывающей способности основания
	Выход:	400 м ² /ведро (10 кг) разбавленной готовой к нанесению пропитки
Классификация по категориям в соответствии с законом о химикалиях	Обозначение не обязательно!	
Хранение	Срок хранения 6 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре. Замораживанию не подлежит.	
Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.	
Форма поставки	Ведро 10 кг.	
Подготовка основания	Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без выцветов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным.	
Нанесение	При разбавлении Baumit SaugAusgleich перемешивается тихходной мешалкой с водой. Baumit SaugAusgleich наносится распылением или кистью. Время сушки составляет не менее 12 часов (в зависимости от температуры основания и погодных условий). Перед нанесением штукатурки загрунтованная поверхность должна быть сухой (проверка на отлип).	
Указания и общие положения	Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +5°C. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки. Инструменты после работы сразу промыть водой.	